

Beschreibung

Albrolino ist ein Marmor-/ Alabaster Putz für den Innenraum (kalkhaltig). Er besteht aus rein natürlichen Materialien und ist deshalb hervorragend für den trockenen Wohn- und Geschäftsbereich geeignet.

Eigenschaften

- Herstellung dekorativer Wandflächen
- Renovierung von (bestehenden) Wandflächen
- Verfügbar in 20 Standardfarbtönen
- Ist nicht brennbar

Anwendungsbereich

- Nur für die Anwendung von Wandflächen im Innenbereich geeignet
- Nicht für den Nassbereich geeignet

Verarbeitung

Albrolino wird einschichtig aufgetragen. Bevor die Spachtelmasse aufgetragen werden kann, muss der Untergrund eben, trocken, tragfähig, frei von Staub und Schmutz, formstabil und spannungsfrei hergestellt sein.

Vorbereitung Wandflächen

Der Quarzgrund kann bis zu 10 % mit Wasser verdünnt, gut aufgerührt mit einer Farbwalze auftragen oder mit geeigneter Maschine, z.B. Trichterpistole, aufspritzen werden. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung der Grundierung + 5 °C nicht unterschreiten. Mit dem nachfolgenden Putzauftrag warten, bis Quarzgrund durchgetrocknet ist (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte ca. 8 Stunden).

Verarbeitung Albrolino

Albrolino besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen. Deshalb sollte das Produkt vor dem Anmischen gründlich durchgemischt werden (am besten mit einem Quirl). Die Farbpigmente werden bei dieser Gelegenheit auch in die trockene Putzmasse eingerührt. Dies muss sehr gründlich geschehen, damit sich beim späteren Auftrag keine Pigmentstreifen in der Wandfläche abzeichnen.

Anschließend wird die gefärbte Putzmasse mit kaltem sauberem Wasser angerührt. Dazu wird das Albrolino Pulver in kleineren Mengen in das Wasser gestreut, kurz ein gesumpft und mit langsamer Umdrehung mit einem Quirl oder von Hand angerührt. Wir empfehlen Ihnen, mit kleineren Mengen anzufangen, wenn Sie das Material noch nicht verarbeitet haben.

Der Inhalt des Eimers soll mit ca. 6 - 7 Liter Wasser (auf 15 kg) zu einer einheitlichen und geschmeidigen Konsistenz angerührt werden. Der Angerührte Putz sollte innerhalb von 25 Minuten bei Raumtemperatur mit einer Traufel (Glättkelle) aufgetragen werden. Die Auftragsstärke sollte 1,5-3mm betragen, ansonsten können bei dunklen Farbtönen helle Verfärbungen endstehen. Nach Möglichkeit empfehlen wir das Material wandweise und nass in nass zu applizieren. Durch Aufziehen in unterschiedliche Richtungen (kreuzweise in kleinen Zügen oder Schwüngen) werden Verarbeitungsrichtlinien vermieden. Diese können das natürliche Aussehen stören. Wenn die Wandoberfläche, eine festere Konsistenz erreicht (nicht mehr klebt), kann diese mit einer Venezianischen Glättkelle (im Winkel von 90° über die Oberfläche) geführt werden. Bei dem Entfernen der Schlemme werden die Glimmersteinchen wieder sichtbar und man erzeugt somit Rillen

und Poren. Nach ca. 1,5 – 2,0 Stunden kann die Wandoberfläche mit der Venezianischen Kelle unter Druck und in kreisenden Bewegungen verdichtet werden. Je öfter sie den Vorgang wiederholen umso glatter wird die Oberfläche. Wenn beim Reiben ein Schmierfilm auf der Kelle entsteht, ist der Zeitpunkt zu früh gewählt. Sollen die Hell -Dunkel Effekte sehr stark ausgeprägt sein, dies können sie erreichen je öfter sie die Wandoberfläche verdichten. Das Material sollte ein paar Tage trocknen, um die endgültigen Farbeffekte beurteilen zu können. Die Festigkeit des Materials ist nach 28 Tagen erreicht.

Anwendungsbedingungen

- Erforderliche Raumtemperatur: 18-25 °C
- Erforderliche Material- und Oberflächentemperatur: 12-18 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 40-70 %
- Trocknungszeit: ca. 3 -5 Tage

Verbrauch

- Quarzgrund : +/- 150-250 g/m²
- Albroloino : +/- 1500-1900 g/m²

Gebindegrößen

- Albroloino : Eimer 15 kg (Reichweite ca. 7-10 m²)

Lagerzeit

Bis zu 6 Monate ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, dass der Werkstoff geschlossen im Originalgebinde gelagert und keiner Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt wird.

Nachhaltigkeit

Albroloino wird gewissenhaft hergestellt, um CO₂-Emissionen zu minimieren, natürliche Ressourcen zu schützen und sowohl Abfälle als auch potentielle Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu reduzieren. Albroloino ist ein 100 % ökologisches und natürliches Produkt.



Spezielle Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Kalk. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen, sowie das Einatmen von Staub. Verwenden Sie immer Gummihandschuhe und eine Schutzbrille. Von Kindern fernhalten. Tragen Sie den Albroloino nicht bei einer Raumtemperatur unter 5 °C oder über 30 °C auf. Leere Behälter müssen unter Beachtung der lokalen gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

Zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Für weitere Informationen zum sicheren Umgang bzgl. der Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte weisen wir auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt hin.

Haftungsausschluss

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und

Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäß gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäß den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden.

Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlung, abgeleitet werden kann.

Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.

CE-Kennzeichnung



Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
NL -7463 PG RIJSSEN
Niederlande